



HEAVY DUTY RUSTSHIELD SPRAY

Dünner Trockenfilm-Korrosionsschutz, geeignet für den vorübergehenden Outdoor-Schutz aller zerspannten oder gepressten Stahlteile.

Er bietet Schutz für längere Zeiträume draußen, beim Transit und drinnen bei harten Einsatzbedingungen. Ferner sorgt er für Restschmierung bei Montage usw.

MERKMALE

- Wirksamer Outdoor-Korrosionsschutz
- Milde Entwässerungswirkung
- Trockenfilm - zieht weder Schmutz noch Staub an
- Dünner flexibler Film - keine Rissbildung, kein Absplittern

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Gut schütteln, aufrecht halten und aus ca. 15-30 cm Entfernung sprühen; dabei auf vollständige Deckung achten
- Düse nach Gebrauch stets reinigen - Dose umkehren und Düse niederdrücken, bis nur Treibgas austritt
- Auf ausreichende Lüftung achten. Nicht auf offene Flammen oder glühendes Material sprühen
- Vor dem Auftragen auf Verträglichkeit mit lackierten oder beschichteten Oberflächen, Kunststoffen und Kautschuk prüfen.

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770
Website : www.rocol.com
Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

Ausgabe 69100c: Jan. '04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



HEAVY DUTY RUSTSHIELD SPRAY

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen (wenn voll ausgehärtet)	Harter, rötlicher, wachsartiger Film	
Aushärtezeit (20°C)	In ca. 24 Std. voll ausgehärtet	
Basistyp	Kohlenwasserstoffwachs mit einem Farbstoff	
Lösungsmittel	Kohlenwasserstoffgemisch	
Treibgas	CO ₂ (Kohlendioxid)	
Schutzzeitraum		
	Draußen	Bis zu 1 Jahr
	Draußen	Typisch mehr als 3 Jahre
Lagerung	Der Lagerbereich sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten.	
Packungsgrößen	300 ml	

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.